Nipol® SBR 1739

المصنع	Zeon Chemicals L.P.	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتم إنتاج Nipol SBR من خلال بلمرة المستحلب وهو متفوق على المطاط الطبيعي في مقاومة الشيخوخة الحرارية، ومقاومة التآكل، ومقاومة الأوزون، والمقاومة الكيميائية، وأداء مثبطات الحريق، ونفاذية الغاز. علاوة على ذلك، من حيث قوة الشد ومقاومة الكسر الانحنائي، يمكن الحصول على أداء مطابق تقريبًا للمطاط الطبيعي عن طريق تحسين التركيب. يتم استخدامه في مجموعة متنوعة من المنتجات المطاطية الصناعية، مثل الإطارات والأحذية. الاستخدامات مداس الإطارات المطاطي للإطارات عالية الأداء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة 2	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
الاستخدامات	إطارات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.978 g/cm³	-	-

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
لزوجة موني	MU 49	-	-
الستايرين المرتبط	% 40.0	-	-
محتوى الزيت	phr 38	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.