VisiJet® FTI Zoom

Fabricante	3D Systems	**Categoría**	Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Los materiales VisiJet FTI crean piezas de plástico duraderas con excelente detalle de alta resolución que son lo suficientemente resistentes para pruebas funcionales y aplicaciones de encastre.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Duradero Buena Acabado Superficial Buena Tenacidad	- - -	- - -
Usos	Prototipado	-	-
Apariencia	Amarillo	-	-
Formas	Líquido	-	-
Método de procesamiento	Impresión 3D, Estereolitografía	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.08 g/cm³	-	-
Dureza Durometro	72 to 85	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	800 to 1500 MPa	116030.4 - 217557.0 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	15.0 to 29.0 MPa	2175.57 - 4206.1 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	2.0 to 3.0 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	900 to 1400 MPa	130534.2 - 203053.2 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	29.0 to 53.0 MPa	4206.1 - 7687.01 psi	ASTM D790
Impacto Izod sin entalla	19 J/m	0.3559 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de transición vítrea	82.0 °C	179.6 °F	DMA
Temperatura de deflexión térmica	52 °C	125.6 °F	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.