3M™ Dyneon™ Fluoroelastomer FC 2120

Fabricante	3M Advanced Materials Division	**Categoría**	Fluorelastomer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

3M™ Dyneon™ Flouroelastómero FC 2120 se puede componer utilizando mezcladores internos enfriados por agua estándar o molinos de dos rodillos con rellenos e ingredientes estándar utilizados en formulaciones típicas de fluoroelastómeros. Los ingredientes "secos" deben mezclarse antes de agregarlos a la goma masticada. Para obtener los mejores resultados, Dyneon FC 2120 debe ser trabajado en el molino varios minutos antes de agregar los ingredientes secos mezclados. Una vez mezclados, los stocks compuestos tienen buena resistencia al escorchado y estabilidad de almacenamiento.

Especificaciones Técnicas

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.80 g/cm³	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.