3M™ Dyneon™ PTFE Compound TF 6302

Fabricante	3M Advanced Materials Division	**Categoría**	PTFE
Carga/Filler	10% Fibra de grafito	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Características: compuesto de PTFE con 10 % de grafito. Compuesto de flujo libre.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de Grafito, 10% Relleno por Peso	-	-
Características	Buena fluidez	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por compresión Sinterización	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	2.15 g/cm³	-	ASTM D4745-06
Densidad aparente	0.75 g/cm³	-	ASTM D4894-07
Contracción de moldeo	2.2 %	-	ASTM D4894-07
Dureza Shore	68	-	DIN 53505

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	26.2 MPa	3800.0 psi	ASTM D4745-06
Elongación a la tracción	320 %	-	ASTM D4745-06

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Presión de moldeo por compresión	50.0 MPa	7251.9 psi	-
Temperatura de moldeo por compresión	23 to 26 °C	73.4 - 78.8 °F	-
Temperatura de sinterizado	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.