ACCUTECH™ HD0234G30UVL

Fabricante	ACLO Compounders Inc.	**Categoría**	HDPE, HMW
Carga/Filler	30% Fibra de vidrio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ACCUTECH™ HD0234G30UVL es un producto de polietileno de alta densidad relleno con un 30% de fibra de vidrio. Está disponible en América del Norte. Las características incluyen: buena resistencia a los UV, estabilizado contra UV.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de vidrio, 30% de relleno por peso	-	-
Aditivo	Estabilizador UV	-	-
Características	Buena Resistencia a UV	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.15 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	3.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	0.20 %	-	ASTM D955
Contenido de cenizas	30 %	-	ASTM D2584
Dureza Rockwell	52	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	3700 MPa	536640.6 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	45.0 MPa 45.0 MPa	- 6526.71 psi 6526.71 psi	ASTM D638 - -
Elongación a la tracción	3.0 % 4.0 %	- - -	ASTM D638 - -
Módulo de flexión	3700 MPa	536640.6 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	57.0 MPa	8267.17 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	67 J/m	1.25 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	129 °C 115 °C	- 264.2 °F 239.0 °F	ASTM D648 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.