# ACCUCOMP™ POL052L

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | ACLO Compounders Inc. | **Categoría** | PC |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

ACCUCOMP™ POL052L es un producto de Policarbonato (PC). Está disponible en América del Norte. Característica principal: alta viscosidad.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Alta viscosidad | - | - |
| **Formas** | Pellets | - | - |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 1.20 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 10 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **Contracción de moldeo** | 0.60 % | - | ASTM D955 |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Dureza Rockwell** | 122 | - | ASTM D785 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Módulo a la tracción** | 1800 MPa | 261068.4 psi | ASTM D638 |
| **Resistencia a la tracción** | 66.0 MPa<br>65.0 MPa | -<br>9572.51 psi<br>9427.47 psi | ASTM D638<br>-<br>- |
| **Elongación a la tracción** | 75 %<br>130 % | -<br>-<br>- | ASTM D638<br>-<br>- |
| **Módulo de flexión** | 2700 MPa | 391602.6 psi | ASTM D790 |
| **Resistencia a la flexión** | 97.0 MPa | 14068.69 psi | ASTM D790 |
| **Impacto Izod con entalla** | 950 J/m | 17.79 ft·lb/in | ASTM D256 |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de deflexión bajo carga** | 138 °C<br>125 °C | -<br>280.4 °F<br>257.0 °F | ASTM D648<br>-<br>- |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.