# ACCUCOMP™ ACE092L

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | ACLO Compounders Inc. | **Categoría** | Acetal (POM) Copolymer |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

ACCUCOMP™ ACE092L es un producto de Copolímero de Acetal (POM). Está disponible en América del Norte. Característica principal: viscosidad media.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Viscosidad Media | - | - |
| **Formas** | Pellets | - | - |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 1.41 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 9.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **Contracción de moldeo** | 2.0 % | - | ASTM D955 |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Dureza Rockwell** | 80 | - | ASTM D785 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistencia a la tracción** | 62.0 MPa | 8992.36 psi | ASTM D638 |
| **Elongación a la tracción** | 60 % | - | ASTM D638 |
| **Módulo de flexión** | 2650 MPa | 384350.7 psi | ASTM D790 |
| **Resistencia a la flexión** | 92.0 MPa | 13343.5 psi | ASTM D790 |
| **Impacto Izod con entalla** | 65 J/m | 1.22 ft·lb/in | ASTM D256 |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de deflexión bajo carga** | 158 °C<br>110 °C | -<br>316.4 °F<br>230.0 °F | ASTM D648<br>-<br>- |
| **Temperatura de fusión** | 165 °C | 329.0 °F | - |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.