ACCUCOMP™ CP0402L

Fabricante	ACLO Compounders Inc.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ACCUCOMP™ CP0402L es un producto de Copolímero de Polipropileno (PP Copolímero). Está disponible en América del Norte.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.898 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	1.6 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	1.2 %	-	ASTM D955

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Rockwell	70	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	1000 MPa	145038.0 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	26.0 MPa 20.0 MPa	- 3770.99 psi 2900.76 psi	ASTM D638 - -
Elongación a la tracción	10 % 400 %	- - -	ASTM D638 - -
Módulo de flexión	1100 MPa	159541.8 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	31.0 MPa	4496.18 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	820 J/m 680 J/m	- 15.36 ft·lb/in 12.74 ft·lb/in	ASTM D256 - -

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	83.0 °C 68.0 °C	- 181.4 °F 154.4 °F	ASTM D648 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.