ACCUTECH™ CP0436T40L1

Fabricante	ACLO Compounders Inc.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	40% Talco	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ACCUTECH™CP0436T40L1 es un producto de copolímero de polipropileno (PP Copoly), que contiene un 40% de relleno de talco. Está disponible en América del Norte.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Relleno de talco, 40% relleno por peso	-	-
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.22 g/cm³	-	ASTM D792

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	11 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	0.60 %	-	ASTM D955
Dureza Rockwell	50	-	ASTM D785

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	3000 MPa	435114.0 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	23.0 MPa 20.0 MPa	- 3335.87 psi 2900.76 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Elongación a la tracción	2.0 % 7.0 %	- - -	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Módulo de flexión	3300 MPa	478625.4 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	33.0 MPa	4786.25 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	52 J/m	0.974 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	125 °C 68.0 °C	- 257.0 °F 154.4 °F	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.