ACCUTECH™ CP0437G15M15CL

Fabricante	ACLO Compounders Inc.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	15% Fibra de vidrio; 10% Mineral	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ACCUTECH™CP0437G15M15CL es un producto de copolímero de polipropileno (PP Copoly), que contiene un 15% de materiales reforzados con fibra de vidrio y un 15% de rellenos minerales. Está disponible en América del Norte.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Material reforzado con fibra de vidrio, 15% relleno por peso Relleno mineral, 15% relleno por peso	- -	- -
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.10 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	0.20 %	-	ASTM D955
Dureza Rockwell	65	-	ASTM D785

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	2800 MPa	406106.4 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	32.0 MPa 30.0 MPa	- 4641.22 psi 4351.14 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Elongación a la tracción	4.0 % 8.0 %	- - -	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Módulo de flexión	3000 MPa	435114.0 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	45.0 MPa	6526.71 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	140 J/m	2.62 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	150 °C 108 °C	- 302.0 °F 226.4 °F	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.