ACCUTECH™ CP0437W40L1

Fabricante	ACLO Compounders Inc.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	40% Wollastonita ($CaSiO_3$)	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ACCUTECH™CP0437W40L1 es un producto de copolímero de polipropileno (PP Copoly) que contiene un relleno del 40% de wollastonita (casio3). Está disponible en América del Norte.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Wollastonita (CaSiO3), 40% relleno por peso	-	-
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.22 g/cm³	-	ASTM D792

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	18 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	0.50 %	-	ASTM D955
Dureza Rockwell	43	-	ASTM D785

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	2400 MPa	348091.2 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	17.0 MPa 14.0 MPa	- 2465.65 psi 2030.53 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Elongación a la tracción	3.0 % 13 %	- - -	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Módulo de flexión	2300 MPa	333587.4 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	20.0 MPa	2900.76 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	170 J/m	3.18 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	102 °C 61.0 °C	- 215.6 °F 141.8 °F	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.