ACCUTECH™ HP0334G20M10CL

Fabricante	ACLO Compounders Inc.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	20% Fibra de vidrio; 10% Mineral	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ACCUTECH™ HP0334G20M10CL es un producto de homopolímero de polipropileno (PP Homopoly), que contiene un 20% de materiales reforzados con fibra de vidrio y un 10% de rellenos minerales. Está disponible en América del Norte.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Material reforzado con fibra de vidrio, 20% relleno por peso Relleno mineral, 10% relleno por peso	- -	- -
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.11 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	1.5 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	0.20 %	-	ASTM D955
Dureza Rockwell	90	-	ASTM D785

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	3500 MPa	507633.0 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	50.0 MPa 50.0 MPa	- 7251.9 psi 7251.9 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Elongación a la tracción	4.0 % 6.0 %	- - -	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Módulo de flexión	4200 MPa	609159.6 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	78.0 MPa	11312.96 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	58 J/m	1.09 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	152 °C 125 °C	- 305.6 °F 257.0 °F	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.