ACCUTECH™ HP0334W20L1

Fabricante	ACLO Compounders Inc.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	20% Wollastonita ($CaSiO_3$)	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ACCUTECH™HP0334W20L1 es un producto de homopolímero de polipropileno (PP Homopoly) que contiene un 20% de wollastonita (casio3). Está disponible en América del Norte.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Wollastonita (CaSiO3), 20% relleno por peso	-	-
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.04 g/cm³	-	ASTM D792

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	0.90 %	-	ASTM D955
Dureza Rockwell	84	-	ASTM D785

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	2100 MPa	304579.8 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	34.0 MPa 23.0 MPa	- 4931.29 psi 3335.87 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Elongación a la tracción	6.0 % 22 %	- - -	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Módulo de flexión	2100 MPa	304579.8 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	48.0 MPa	6961.82 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	48 J/m	0.899 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	112 °C 64.0 °C	- 233.6 °F 147.2 °F	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.