ACCUTECH™ HP0336G20M10CL

Fabricante	ACLO Compounders Inc.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	20% Fibra de vidrio; 10% Mineral	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ACCUTECH™ HP0336G20M10CL es un producto de homopolímero de polipropileno (PP Homopoly) que contiene un 20% de materiales reforzados con fibra de vidrio y un 10% de rellenos minerales. Está disponible en América del Norte.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Material reforzado con fibra de vidrio, 20% relleno por peso Relleno mineral, 10% relleno por peso	- -	- -
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.11 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	3.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	0.20 %	-	ASTM D955
Dureza Rockwell	92	-	ASTM D785

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	3700 MPa	536640.6 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	57.0 MPa 56.0 MPa	- 8267.17 psi 8122.13 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Elongación a la tracción	4.0 % 6.0 %	- - -	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Módulo de flexión	4800 MPa	696182.4 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	86.0 MPa	12473.27 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	63 J/m	1.18 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	154 °C 133 °C	- 309.2 °F 271.4 °F	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.