ACCUTECH™ HP0336M20CL

Fabricante	ACLO Compounders Inc.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	20% Mica	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ACCUTECH™HP0336M20CL es un producto de homopolímero de polipropileno (PP Homopoly), que contiene un 20% de relleno de mica. Está disponible en América del Norte. Las características principales son: acoplamiento químico.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Relleno de Mica, 20% Relleno por Peso	-	-
Características	Acoplamiento químico	-	-
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.02 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	0.80 %	-	ASTM D955
Dureza Rockwell	74	-	ASTM D785

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	2400 MPa	348091.2 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	35.0 MPa 30.0 MPa	- 5076.33 psi 4351.14 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Elongación a la tracción	6.0 % 15 %	- - -	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Módulo de flexión	2600 MPa	377098.8 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	46.0 MPa	6671.75 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	42 J/m	0.7867 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	123 °C 69.0 °C	- 253.4 °F 156.2 °F	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.