ACCUTECH™ HP0339C30L1

Fabricante	ACLO Compounders Inc.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	30% Carbonato de calcio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ACCUTECH™HP0339C30L1 es un producto de homopolímero de polipropileno (PP Homopoly) y su relleno es un 30% de carbonato de calcio. Está disponible en América del Norte.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Relleno de carbonato de calcio, 30% relleno por peso	-	-
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.11 g/cm³	-	ASTM D792

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	21 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	1.2 %	-	ASTM D955
Dureza Rockwell	86	-	ASTM D785

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	1400 MPa	203053.2 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	27.0 MPa 15.0 MPa	- 3916.03 psi 2175.57 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Elongación a la tracción	5.0 % 40 %	- - -	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Módulo de flexión	2000 MPa	290076.0 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	37.0 MPa	5366.41 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	40 J/m	0.7492 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	108 °C 60.0 °C	- 226.4 °F 140.0 °F	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.