ACCUTECH™ HP0339M40CL

Fabricante	ACLO Compounders Inc.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	40% Mica	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ACCUTECH™HP0339M40CL es un producto de homopolímero de polipropileno (PP Homopoly), que contiene un 40% de relleno de mica. Está disponible en América del Norte. Las principales características son: acoplamiento químico.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Relleno de Mica, 40% Relleno por Peso	-	-
Características	Acoplamiento químico	-	-
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.19 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	0.60 %	-	ASTM D955
Dureza Rockwell	51	-	ASTM D785

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	4000 MPa	580152.0 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	33.0 MPa 30.0 MPa	- 4786.25 psi 4351.14 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Elongación a la tracción	2.0 % 5.0 %	- - -	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Módulo de flexión	5800 MPa	841220.4 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	50.0 MPa	7251.9 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	24 J/m	0.4495 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	134 °C 83.0 °C	- 273.2 °F 181.4 °F	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.