ACCUTECH™ HP0339W10L1

Fabricante	ACLO Compounders Inc.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	10% Wollastonita ($CaSiO_3$)	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ACCUTECH™HP0339W10L1 es un producto de homopolímero de polipropileno (PP Homopoly) que contiene 10% de wollastonita (casio3). Está disponible en América del Norte.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Wollastonita (CaSiO3), 10% relleno por peso	-	-
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.968 g/cm³	-	ASTM D792

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	21 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	1.1 %	-	ASTM D955
Dureza Rockwell	95	-	ASTM D785

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	1800 MPa	261068.4 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	35.0 MPa 26.0 MPa	- 5076.33 psi 3770.99 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Elongación a la tracción	7.0 % 24 %	- - -	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Módulo de flexión	1600 MPa	232060.8 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	38.0 MPa	5511.44 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	35 J/m	0.6555 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	107 °C 60.0 °C	- 224.6 °F 140.0 °F	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.