ACCUTECH™ SAN930G20L

Fabricante	ACLO Compounders Inc.	**Categoría**	SAN
Carga/Filler	20% Fibra de vidrio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ACCUTECH™ SAN930G20L es un producto de Estireno Acrilonitrilo (SAN) relleno con un 20% de fibra de vidrio. Está disponible en América del Norte.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de vidrio, 20% de relleno por peso	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	3.0 g/10 min	-	ASTM D1238

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Contracción de moldeo	0.10 %	-	ASTM D955
Dureza Rockwell	118	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	5000 MPa	725190.0 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	91.0 MPa 91.0 MPa	- 13198.46 psi 13198.46 psi	ASTM D638 - -
Elongación a la tracción	3.0 % 4.0 %	- - -	ASTM D638 - -
Módulo de flexión	7200 MPa	1044273.6 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	123 MPa	17839.67 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	44 J/m	0.8241 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	112 °C 98.0 °C	- 233.6 °F 208.4 °F	ASTM D648 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.