ACCUTECH™ SAN930G40L

Fabricante	ACLO Compounders Inc.	**Categoría**	SAN
Carga/Filler	40% Fibra de vidrio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ACCUTECH™ SAN930G40L es un producto de Estireno Acrilonitrilo (SAN) relleno con un 40% de fibra de vidrio. Está disponible en América del Norte.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de vidrio, 40% de relleno por peso	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.37 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Contracción de moldeo	0.10 %	-	ASTM D955
Dureza Rockwell	118	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	6900 MPa	1000762.2 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	95.0 MPa 95.0 MPa	- 13778.61 psi 13778.61 psi	ASTM D638 - -
Elongación a la tracción	2.0 % 3.0 %	- - -	ASTM D638 - -
Módulo de flexión	12500 MPa	1812975.0 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	133 MPa	19290.05 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	46 J/m	0.8616 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	102 °C 98.0 °C	- 215.6 °F 208.4 °F	ASTM D648 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.