ADENE GCJB

Fabricante	A.D. Compound spa	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	30% Carbonato de calcio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ADENE GCJB es un material de Polipropileno Homopolímero (PP Homopolímero) relleno con 30% de carbonato de calcio. Está disponible en Europa o América del Norte. Atributo principal de ADENE GCJB: Homopolímero. Aplicación típica de ADENE GCJB: Aplicaciones de Construcción

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Carbonato de Calcio, 30% Relleno por Peso	-	-
Características	Homopolímero	-	-
Usos	Aplicaciones de construcción	-	-
Apariencia	Gris	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.13 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	15 g/10 min	-	ISO 1133
Contenido de cenizas	30 %	-	ISO 3451-1

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	24.0 MPa	3480.91 psi	ISO 527-2
Deformación a la tracción	9.0 % 50 %	- - -	ISO 527-2 - -
Módulo de flexión	1800 MPa	261068.4 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Izod con entalla	3.3 kJ/m²	1.57 ft·lb/in²	ISO 180/1A
Resistencia al impacto Izod sin entalla	12 kJ/m²	5.71 ft·lb/in²	ISO 180/1U

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	51.0 °C	123.8 °F	ISO 75-2/A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	90.0 °C	194.0 °F	ISO 306/B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.