ADENE NCJBG

Fabricante	A.D. Compound spa	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	30% Carbonato de calcio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ADENE NCJBG es un material de Polipropileno Copolímero (PP Copolímero) relleno con 30% de carbonato de calcio. Está disponible en Europa o América del Norte. Atributo principal de ADENE NCJBG: Copolímero.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Carbonato de Calcio, 30% Relleno por Peso	-	-
Características	Copolímero	-	-
Usos	Uso general	-	-
Apariencia	Color natural	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.13 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	16 g/10 min	-	ISO 1133
Contenido de cenizas	30 %	-	ISO 3451-1

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	21.0 MPa	3045.8 psi	ISO 527-2
Deformación a la tracción	8.5 % 60 %	- - -	ISO 527-2 - -
Módulo de flexión	1600 MPa	232060.8 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Izod con entalla	7.0 kJ/m²	3.33 ft·lb/in²	ISO 180/1A
Resistencia al impacto Izod sin entalla	18 kJ/m²	8.56 ft·lb/in²	ISO 180/1U

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	52.0 °C	125.6 °F	ISO 75-2/A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	74.0 °C	165.2 °F	ISO 306/B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.