

ADENE OXJSG

Fabricante	A.D. Compound spa	Categoría	PP Homopolymer
Carga/Filler	15% Carbonato de calcio; 15% Talco	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ADENE OXJSG es un material de copolímero de polipropileno (PP Copolímero) relleno con un 15% de carbonato de calcio y un 15% de talco. Está disponible en Europa o América del Norte. Atributo principal de ADENE OXJSG: Copolímero. Aplicación típica de ADENE OXJSG: Aplicaciones de construcción.

Especificaciones Técnicas

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Carbonato de Calcio, 15% Relleno por Peso	-	-
	Talco, 15% relleno por peso	-	-
Características	Copolímero	-	-
Usos	Aplicaciones de construcción	-	-
Apariencia	Negro	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.13 g/cm ³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	12 g/10 min	-	ISO 1133
Contenido de cenizas	30 %	-	ISO 3451-1
Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo de flexión	1500 MPa	217557.0 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Izod con entalla	5.5 kJ/m ²	2.62 ft·lb/in ²	ISO 180/1A
Resistencia al impacto Izod sin entalla	28 kJ/m ²	13.32 ft·lb/in ²	ISO 180/1U
Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	50.0 °C	122.0 °F	ISO 75-2/A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	85.0 °C	185.0 °F	ISO 306/B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.