Ad-Tech Epoxy EL-301-LP

Fabricante	Ad-Tech Plastic Systems Corp.	**Categoría**	Epoxy
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Ad-Tech Epoxy EL-301-LP es un producto de Epoxi; Epóxido (Epoxi). Se puede procesar mediante laminado y está disponible en América del Norte. Las aplicaciones de Ad-Tech Epoxy EL-301-LP incluyen adhesivos/cintas, aplicaciones de recubrimiento y herramientas. Las características incluyen: Buena Adhesión, Buena Estética, Buena Estabilidad Dimensional.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena adhesión Buena estabilidad dimensional Buena Acabado Superficial	- - -	- - -
Usos	Adhesivos Laminados Moldes/Dados/ Herramientas	- - -	- - -
Apariencia	Ámbar	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Líquido	-	-
Método de procesamiento	Laminación	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad aparente	1.10 g/cm³	-	ASTM D1895
Contracción de moldeo	0.42 %	-	ASTM D955
Dureza Durometro	86	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	22100 MPa	3205339.8 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	154 MPa 309 MPa	- 22335.85 psi 44816.74 psi	ASTM D638 - -
Elongación a la tracción	1.8 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	13800 MPa	2001524.4 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	228 MPa	33068.66 psi	ASTM D790
Resistencia a la compresión	92.3 MPa	13387.01 psi	ASTM D695

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	80.0 °C	176.0 °F	

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga			ASTM D648
CLTE	4.8E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Componentes termoendurecibles	Relación de mezcla por volumen: 1.0 Relación de mezcla por peso: 33 Relación de mezcla por peso: 100 Relación de mezcla por volumen: 2.6	- - -	- - -
Vida útil en pote	50 to 60 min	-	-
Viscosidad de mezcla termoendurecible	3500 cP	-	ASTM D2393
Tiempo de desmoldeo	4300 to 7200 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.