Ad-Tech Urethanes LUC-4102

Fabricante	Ad-Tech Plastic Systems Corp.	**Categoría**	PUR, Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Ad-Tech Urethanes LUC-4102 es un producto de poliuretano. Puede ser procesado por fundición y está disponible en América del Norte. Las aplicaciones de Ad-Tech Urethanes LUC-4102 incluyen partes y herramientas de ingeniería/industriales. Las características incluyen: resistencia química, buena estabilidad dimensional, baja viscosidad.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resistente a la ablación Curado Rápido Buena resistencia química Buena estabilidad dimensional Bajo exotherm Baja Viscosidad Pintable	- - - - - - -	- - - - - - -
Usos			

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Perillas Moldes/Dados/ Herramientas	- -	- -
Apariencia	Azul Gris Blanco	- - -	- - -
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Fundición	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad aparente	1.72 g/cm³	-	ASTM D1895
Contracción de moldeo	0.020 %	-	ASTM D955
Dureza Durometro	85	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	23.4 MPa	3393.89 psi	ASTM D638
Resistencia a la compresión	62.1 MPa	9006.86 psi	ASTM D695

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Componentes termoendurecibles	Relación de mezcla por volumen: 100 Relación de	- - -	- - -

Otros			
Propiedad	**Sistema Métrico**	**Sistema Imperial**	**Método**
	mezcla por peso: 100 Relación de mezcla por peso: 100 Relación de mezcla por volumen: 100		
Vida útil en pote	5.0 min	-	-
Vida útil en estante	26 wk	-	-
Viscosidad de mezcla termoendurecible	1450 cP	-	ASTM D2393

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.