ADDINYL B2 ZM30

Fabricante	ADDIPLAST	**Categoría**	Nylon 6
Carga/Filler	30% Mineral	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ADDINYL B2 ZM30 es un material de Poliamida 6 (Nylon 6) relleno con 30% de mineral. Está disponible en África y Medio Oriente, Asia-Pacífico, Europa o América Latina. Atributos importantes de ADDINYL B2 ZM30 son: Resistente al calor Rígido Aplicación típica de ADDINYL B2 ZM30: Automotriz

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Mineral, 30% relleno por peso	-	-
Características	Buena Resistencia al Envejecimiento Térmico Alta rigidez	- -	- -
Usos	Aplicaciones automotrices Piezas exteriores automotrices	- -	- -
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.36 g/cm³	-	ISO 1183/A
Dureza Shore	85	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	80.0 MPa	11603.04 psi	ISO 527-2
Deformación a la tracción	10 %	-	ISO 527-2
Módulo de flexión	6000 MPa	870228.0 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Charpy con entalla	5.0 kJ/m²	2.38 ft·lb/in²	ISO 179/1eA
Resistencia al impacto Charpy sin entalla	40 kJ/m²	-	ISO 179/1eU
Resistencia al impacto Izod con entalla	6.5 kJ/m²	3.09 ft·lb/in²	ISO 180/1A

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	140 °C	284.0 °F	ISO 75-2/Af
Temperatura de fusión (DSC)	220 °C	428.0 °F	ISO 3146
CLTE	6.0E-5 cm/cm/°C	-	ASTM E831

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad volumétrica	1.0E+15 ohms·cm	-	IEC 60093
Rigidez eléctrica	35 kV/mm	-	IEC 60243-1
Índice de seguimiento comparativo	550 V	-	IEC 60112

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.