ADDILENE H 652

Fabricante	ADDIPLAST	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ADDILENE H 652 es un material de Homopolímero de Polipropileno (Homopolímero de PP). Está disponible en África y Medio Oriente, Asia-Pacífico, Europa o América Latina. Los atributos importantes de ADDILENE H 652 son: Buena estética, Resistente al calor, Alto brillo. Las aplicaciones típicas incluyen: Electrodomésticos, Aplicaciones eléctricas/electrónicas, Carcasas, Embalaje.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Acabado Superficial Alto brillo Alta resistencia al calor	- - -	- - -
Usos	Componentes de Electrodomésticos Embalaje cosmético Aplicaciones eléctricas/electrónicas Carcasas	- - - -	- - - -
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.900 g/cm³	-	ISO 1183/A
Índice de fluidez de masa (MFR)	28 g/10 min	-	ISO 1133
Dureza Shore	74	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	35.0 MPa 33.0 MPa	- 5076.33 psi 4786.25 psi	ISO 527-2 - -
Deformación a la tracción	10 %	-	ISO 527-2
Módulo de flexión	1350 MPa	195801.3 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Charpy con entalla	2.5 kJ/m²	1.19 ft·lb/in²	ISO 179/1eA
Resistencia al impacto Charpy sin entalla	65 kJ/m²	30.93 ft·lb/in²	ISO 179/1eU
Resistencia al impacto Izod con entalla	2.5 kJ/m²	1.19 ft·lb/in²	ISO 180/1A

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	60.0 °C	140.0 °F	ISO 75-2/Af
Temperatura de reblandecimiento Vicat	150 °C	302.0 °F	ISO 306/A50

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión (DSC)	165 °C	329.0 °F	ISO 3146

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad superficial	1.0E+14 ohms	-	IEC 60093
Resistividad volumétrica	1.0E+15 ohms·cm	-	IEC 60093
Índice de seguimiento comparativo	600 V	-	IEC 60112

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.