ADDILENE J 120 M10

Fabricante	ADDIPLAST	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	10% Mineral	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ADDILENE J 120 M10 es un material de Copolímero de Polipropileno (Copolímero de PP) relleno con un 10% de mineral. Está disponible en África y Medio Oriente, Asia-Pacífico, Europa o América Latina para extrusión o moldeo por inyección. Las aplicaciones típicas incluyen: Automotriz, Cable y alambre.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Mineral, 10% relleno por peso	-	-
Características	Bajo flujo	-	-
Usos	Aplicaciones automotrices Piezas interiores automotrices Aplicaciones de Cable y Alambre	- - -	- - -
Formas	Pellets	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.950 g/cm³	-	ISO 1183/A
Índice de fluidez de masa (MFR)	1.0 g/10 min	-	ISO 1133
Dureza Shore	67	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	26.0 MPa 21.0 MPa	- 3770.99 psi 3045.8 psi	ISO 527-2 - -
Deformación a la tracción	100 %	-	ISO 527-2
Módulo de flexión	1600 MPa	232060.8 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Charpy con entalla	16 kJ/m²	7.61 ft·lb/in²	ISO 179/1eA
Resistencia al impacto Charpy sin entalla	Sin ruptura	-	ISO 179/1eU
Resistencia al impacto Izod con entalla	14 kJ/m²	6.66 ft·lb/in²	ISO 180/1A

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	58.0 °C	136.4 °F	ISO 75-2/Af
Temperatura de reblandecimiento Vicat	152 °C	305.6 °F	ISO 306/ A50
Temperatura de fusión (DSC)	165 °C	329.0 °F	ISO 3146

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad superficial	1.0E+14 ohms	-	IEC 60093
Resistividad volumétrica	1.0E+14 ohms·cm	-	IEC 60093
Índice de seguimiento comparativo	600 V	-	IEC 60112

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.