ADDILENE J 520 M40

Fabricante	ADDIPLAST	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	40% Mineral	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ADDILENE J 520 M40 es un material de Copolímero de Polipropileno (Copolímero de PP) relleno con un 40% de mineral. Está disponible en África y Medio Oriente, Asia-Pacífico, Europa o América Latina. Las aplicaciones típicas incluyen: Electrodomésticos automotrices.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Mineral, 40% relleno por peso	-	-
Usos	Componentes de Electrodomésticos Aplicaciones automotrices Piezas interiores automotrices	- - -	- - -
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.23 g/cm³	-	ISO 1183/A
Índice de fluidez de masa (MFR)	18 g/10 min	-	ISO 1133
Dureza Shore	70	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	24.0 MPa 19.0 MPa	- 3480.91 psi 2755.72 psi	ISO 527-2 - -
Deformación a la tracción	5.0 %	-	ISO 527-2
Módulo de flexión	3700 MPa	536640.6 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Charpy con entalla	5.0 kJ/m²	2.38 ft·lb/in²	ISO 179/1eA
Resistencia al impacto Charpy sin entalla	30 kJ/m²	14.27 ft·lb/in²	ISO 179/1eU
Resistencia al impacto Izod con entalla	5.5 kJ/m²	2.62 ft·lb/in²	ISO 180/1A

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	72.0 °C	161.6 °F	ISO 75-2/Af
Temperatura de reblandecimiento Vicat	152 °C	305.6 °F	ISO 306/A50

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión (DSC)	165 °C	329.0 °F	ISO 3146

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad superficial	1.0E+14 ohms	-	IEC 60093
Resistividad volumétrica	1.0E+15 ohms·cm	-	IEC 60093
Índice de seguimiento comparativo	600 V	-	IEC 60112

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.