ADDILENE J 520 T30

Fabricante	ADDIPLAST	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	30% Mineral	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ADDILENE J 520 T30 es un material de Copolímero de Polipropileno (PP Copolímero) relleno con un 30% de mineral. Está disponible en África y Medio Oriente, Asia Pacífico, Europa o América Latina. Las aplicaciones típicas incluyen: Electrodomésticos Automotrices

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Mineral, 30% relleno por peso	-	-
Usos	Componentes de Electrodomésticos Aplicaciones automotrices Piezas interiores automotrices	- - -	- - -
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.14 g/cm³	-	ISO 1183/A
Índice de fluidez de masa (MFR)	18 g/10 min	-	ISO 1133
Dureza Shore	66	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	21.0 MPa 17.0 MPa	- 3045.8 psi 2465.65 psi	ISO 527-2 - -
Deformación a la tracción	85 %	-	ISO 527-2
Módulo de flexión	2100 MPa	304579.8 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Charpy con entalla	9.5 kJ/m²	4.52 ft·lb/in²	ISO 179/1eA
Resistencia al impacto Charpy sin entalla	Sin ruptura	-	ISO 179/1eU
Resistencia al impacto Izod con entalla	9.0 kJ/m²	4.28 ft·lb/in²	ISO 180/1A

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	62.0 °C	143.6 °F	ISO 75-2/Af
Temperatura de reblandecimiento Vicat	152 °C	305.6 °F	ISO 306/A50

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión (DSC)	165 °C	329.0 °F	ISO 3146

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad superficial	1.0E+14 ohms	-	IEC 60093
Resistividad volumétrica	1.0E+14 ohms·cm	-	IEC 60093
Índice de seguimiento comparativo	600 V	-	IEC 60112

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.