ADEKA EH-5057PK

Fabricante	Adeka Corporation	**Categoría**	Epoxy
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

EH-4357S altamente purificado y finamente molido

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Alta pureza	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Contenido de cloro	0.0 wt%	-	-
Tamaño de partícula	4.50 µm 2.00 µm	- 0.1772 mil 0.07874 mil	- - -

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Equivalente de hidrógeno activo	140 g/eq	-	-
Composición	50 to 60 %	-	-

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	75.0 to 85.0 °C	167.0 - 185.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.