# Adell Polyolefin ZS-30

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Adell Plastics, Inc. | **Categoría** | Polyolefin, Unspecified |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Adell Polyolefin ZS-30 es un material de poliolefina. Está disponible en América del Norte.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Uso general | - | - |
| **Formas** | Pellets | - | - |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 1.05 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **Contracción de moldeo** | 1.7 to 1.9 % | - | ASTM D955 |
| **Absorción de agua** | 0.60 % | - | ASTM D570 |
| **Dureza Rockwell** | | | |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| | | - | ASTM D785 |
| | 70 | - | - |
| | 112 | - | - |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistencia a la tracción** | 51.0 MPa | 7396.94 psi | ASTM D638 |
| **Elongación a la tracción** | 50 % | - | ASTM D638 |
| **Módulo de flexión** | 1900 MPa | 275572.2 psi | ASTM D790 |
| **Resistencia a la flexión** | 65.5 MPa | 9499.99 psi | ASTM D790 |
| **Resistencia a la compresión** | 45.5 MPa | 6599.23 psi | ASTM D695 |
| **Impacto Izod con entalla** | 80 J/m | 1.5 ft·lb/in | ASTM D256 |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de deflexión bajo carga** | | - | ASTM D648 |
| | 160 °C | 320.0 °F | - |
| | 48.9 °C | 120.02 °F | - |
| **Temperatura de fusión** | 210 to 221 °C | 410.0 - 429.8 °F | - |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.