Adell Polyamide BJ-33 Glass Reinforced High Impact

Fabricante	Adell Plastics, Inc.	**Categoría**	Nylon 6
Carga/Filler	Fibra de vidrio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Adell Polyamide BJ-33 Glass Reinforced High Impact es un material de Poliamida 6 (Nylon 6) relleno con fibra de vidrio. Está disponible en América del Norte. Atributo principal de Adell Polyamide BJ-33 Glass Reinforced High Impact: Resistente al Impacto.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de vidrio	-	-
Características	Alta resistencia al impacto	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.16 to 1.18 g/cm³	-	ASTM D792

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Contracción de moldeo	0.60 to 0.90 %	-	ASTM D955
Absorción de agua	0.90 %	-	ASTM D570
Dureza Rockwell		-	ASTM D785
	76	-	-
	112	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	86.2 MPa	12502.28 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	3.0 to 4.0 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	3450 MPa	500381.1 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	108 MPa	15664.1 psi	ASTM D790
Resistencia a la compresión	103 MPa	14938.91 psi	ASTM D695
Impacto Izod con entalla	150 J/m	2.81 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga		-	ASTM D648
	199 °C	390.2 °F	-
	188 °C	370.4 °F	-
Temperatura de fusión	210 to 221 °C	410.0 - 429.8 °F	ASTM D789

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.