Alcryn® 2160 BK

Fabricante	Advanced Petrochemical Company	**Categoría**	MPR
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Alcryn®2160 BK es un material de goma procesable por fusión (MPR). Este producto está disponible en América del Norte, Europa o Asia-Pacífico. Las principales características de Alcryn® 2160 BK son: Cumple con la norma WEEE Certificación ROHS alta liquidez Buena resistencia al desgarro resistencia química Las áreas de aplicación típicas incluyen: Accesorios de cable y alambre Industria automotriz Ingeniería de mangueras/accesorios industriales Aplicaciones de sellado

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E115006-219324	-	-
Características	Alta fricción Buena Resistencia a la Rasgadura Buena Resistencia al Desgaste	- - - - -	- - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Alta liquidez Buena resistencia química		
Usos	Mango Vaina de cable Cubierta de Alambre Arandela Tubería Accesorios de Tubería Sellos Tira de Sellado Resistente a la Intemperie Partes interiores de automóvil	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -
Certificaciones de organismos	UE 2002/96/CE (WEEE)	-	-
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Apariencia	Negro	-	-
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.15 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
Dureza Durometro	59	-	ASTM D2240, ISO 868

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	2.30 MPa 2.30 MPa	- 333.59 psi 333.59 psi	- ASTM D412 ISO 37

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	11.1 MPa	1609.92 psi	ASTM D412, ISO 37
Elongación a la tracción	620 % 620 %	- - -	- ASTM D412 ISO 37
Resistencia al desgarro	55.0 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión	18 % 86 %	- - -	ASTM D395, ISO 815 ASTM D395, ISO 815 ASTM D395, ISO 815

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-68.0 °C	-90.4 °F	ASTM D746, ISO 812

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.