

Alcryn® 2165 TR

Fabricante	Advanced Petrochemical Company	Categoría	MPR
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Alcryn®2165 TR es un material de goma procesable por fusión (MPR). Este producto está disponible en América del Norte, Europa o Asia-Pacífico. Las principales características de Alcryn® 2165 TR son: Cumple con la norma WEEE Certificación ROHS alta liquidez Buena resistencia al desgarro resistencia química Las áreas de aplicación típicas incluyen: Accesorios de ingeniería/industrial de cable y manguera Aplicaciones de sellado Industria automotriz

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Alta fricción	-	-
	Buena Resistencia a la Rasgadura	-	-
	Buena Resistencia al Desgaste	-	-
	Alta liquidez	-	-
	Buena resistencia química	-	-

Usos

-
-

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Mango	-	-
	Vaina de cable	-	-
	Cubierta de Alambre	-	-
	Arandela	-	-
	Tubería	-	-
	Accesorios de Tubería	-	-
	Sellos	-	-
	Tira de Sellado Resistente a la Intemperie	-	-
	Partes interiores de automóvil	-	-
Certificaciones de organismos	UE 2002/96/CE (WEEE)	-	-
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Apariencia	Translúcido	-	-
Formas	Partícula	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.40 g/cm ³	-	ASTM D792, ISO 1183
Dureza Durometro	66	-	ASTM D2240, ISO 868

Propiedades mecánicas			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción		-	-
	3.10 MPa	449.62 psi	ASTM D412 ISO 37
	3.10 MPa	449.62 psi	
Resistencia a la tracción	12.2 MPa	1769.46 psi	ASTM D412, ISO 37

Propiedades mecánicas			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Elongación a la tracción		-	-
	570 %	-	ASTM D412
	570 %	-	ISO 37
Resistencia al desgarro	46.0 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión		-	ASTM D395, ISO 815
	34 %	-	ASTM D395, ISO 815
	83 %	-	ASTM D395, ISO 815
Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.