DuraGrip® DGR 6160NC

Fabricante	Advanced Petrochemical Company	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

DuraGrip® DGR 6160 se ofrece en una versión NC (coloreable) y está diseñado para unirse químicamente a una amplia variedad de sustratos termoplásticos, incluidos ABS, PC, Nylon 6, Nylon 6/6, Nylon reforzado con vidrio, ASA, aleaciones de PC/ABS, PBT y aleaciones de PC/PBT. Es fácil de usar en procesos de moldeo por inyección y extrusión. DGR 6160NC tiene excelentes propiedades elastoméricas y una sensación suave al tacto. Los grados de unión DuraGrip® son higroscópicos y, para obtener los mejores resultados, se recomienda el secado antes de su uso.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena adhesión	-	-
Certificaciones de organismos	UE 2002/96/CE (WEEE)	-	-
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.09 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
Dureza Durometro	65	-	ASTM D2240, ISO 868

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	2.30 MPa	333.59 psi	ASTM D412, ISO 37
Resistencia a la tracción	14.2 MPa	2059.54 psi	ASTM D412, ISO 37
Elongación a la tracción	550 %	-	ASTM D412, ISO 37

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad de fusión	354 Pa·s	-	ASTM D3835
Desconocido		-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura trasera	°C	-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura media	°C	-	-
Temperatura frontal	°C	-	-
Temperatura de boquilla	°C	-	-
Temperatura de procesamiento (fusión)	°C	-	-
Temperatura del molde	°C	-	-
Presión de inyección	MPa	-	-
Velocidad del tornillo	rpm	-	-
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.