DuraGrip® DGR 6240CL

Fabricante	Advanced Petrochemical Company	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

DuraGrip® 6240CL es un elastómero termoplástico (TPE) diseñado para procesos de moldeo por inyección y extrusión. DuraGrip® 6240CL tiene excelente transparencia, tacto suave, un alto coeficiente de fricción y se adhiere bien al polipropileno. DuraGrip® 6240CL también cumple con la FDA de conformidad con 21 C.F.R. 177.2600. DuraGrip® 6240CL no es higroscópico y, en condiciones normales, no requiere secado.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Alta fricción Buena adhesión Definición, alta	- - -	- - -
Certificaciones de organismos	UE 2002/96/CE (WEEE) FDA 21 CFR 177.2600	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Apariencia	Transparente	-	-
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.883 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	32 g/10 min	-	ASTM D1238
Dureza Durometro	39	-	ASTM D2240, ISO 868

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	1.14 MPa 1.78 MPa	- 165.34 psi 258.17 psi	ASTM D412, ISO 37 ASTM D412, ISO 37 ASTM D412, ISO 37
Resistencia a la tracción	6.94 MPa	1006.56 psi	ASTM D412, ISO 37
Elongación a la tracción	760 %	-	ASTM D412, ISO 37
Resistencia al desgarro	18.4 kN/m	-	ASTM D624

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad de fusión	155 Pa·s	-	ASTM D3835
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.