

Asaflex™ 825

Fabricante	AKelastomers	Categoría	SBS
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Grado de moldeo por inyección y soplado. Para productos transparentes con una resistencia al impacto superior. Mezclado con GPPS (poliestireno de uso general) o SC*, para películas con buena estabilidad térmica. Capacidad para productos de extrusión de perfil. Se suministra en forma de gránulos. Tapas de cosméticos, artículos de papelería, otros bienes de consumo. Mezclado con GPPS para películas laminadas PSP* y rieles de revista IC, y con SC* para películas retráctiles. * Copolímero de estireno de PS Japan Corp. similar a Asaflex™ 825 en índice de refracción, resultando en mezclas que proporcionan una transparencia de lámina significativamente mayor que la alcanzable con cualquier GPPS.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero	-	-
	Buena Estabilidad Térmica	-	-
	Alta claridad	-	-
	Alta resistencia al impacto	-	-
Usos	Aplicaciones para consumidores	-	-
	Embalaje cosmético	-	-

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Película	-	-
	Laminados	-	-
	Perfiles	-	-
	Suministros estacionarios	-	
	Equipo de Deportes Acuáticos		
Apariencia	Transparente	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por soplado	-	-
	Moldeo por inyección	-	-
	Extrusión de Perfil	-	-
Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.02 g/cm ³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	6.0 g/10 min	-	ISO 1133
Contracción de moldeo	0.20 to 0.80 %	-	-
Absorción de agua	0.10 %	-	ISO 62
Dureza Rockwell	55	-	ISO 2039-2
Dureza Shore	71	-	ISO 868
Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	27.0 MPa	3916.03 psi	

Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
			ISO 527-2/5
Deformación a la tracción	200 %	-	ISO 527-2/5
Módulo de flexión	1200 MPa	174045.6 psi	ISO 178
Esfuerzo a la flexión	37.0 MPa	5366.41 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Charpy con entalla	2.0 kJ/m ²	0.9516 ft·lb/in ²	ISO 179
Resistencia al impacto Charpy sin entalla	100 kJ/m ²	47.58 ft·lb/in ²	ISO 179
Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	57.0 °C	134.6 °F	ISO 75-2/A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	82.0 °C	179.6 °F	ISO 306/A50
Óptico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Transmitancia	90.0 %	-	ISO 3537
Opacidad	0.50 %	-	ISO 3537

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.