

# AKROMID® A3 GF 50 1 black (2387)

<b>Fabricante</b>	AKRO-PLASTIC GmbH	<b>Categoría</b>	Nylon 66
<b>Carga/Filler</b>	50% Fibra de vidrio	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

AKROMID® A3 GF 50 1 negro (2387) es un poliamida 6.6 reforzada con 50% de fibra de vidrio, estabilizada por calor, con muy alta rigidez y resistencia, listado en UL. Las aplicaciones son principalmente componentes en la ingeniería mecánica y en la industria automotriz.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Tarjeta Amarilla UL</b>	E148915-101075625	-	-
<b>Carga / Refuerzo</b>	Fibra de vidrio, 50% de relleno por peso	-	-
<b>Aditivo</b>	estabilizador térmico	-	-

### Características

-  
-  
-

<b>Información General</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
	Estabilizado térmicamente	-	
	Alta rigidez	-	
	Alta resistencia	-	
<b>Usos</b>	Aplicaciones diseñadas	-	-
<b>Apariencia</b>	Negro	-	-
<b>ID de resina (ISO 1043)</b>	PA66 GF50	-	-

<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Densidad</b>	1.57 g/cm <sup>3</sup>	-	ISO 1183
<b>Flujo en espiral</b>	60.0 cm	-	Internal Method
<b>Contracción de moldeo</b>		-	ISO 294-4
	1.2 %	-	-
	0.30 %	-	-
<b>Absorción de agua</b>	3.7 to 4.3 %	-	ISO 62
<b>Absorción de humedad</b>	1.3 to 1.5 %	-	ISO 1110
<b>Dureza por indentación de bola</b>	290 MPa	42061.02 psi	ISO 2039-1

<b>Otros</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Contenido de refuerzo</b>	50 %	-	ISO 1172

<b>Mecánico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Módulo a la tracción</b>	16700 MPa	2422134.6 psi	ISO 527-2/1
<b>Esfuerzo a la tracción</b>	250 MPa	36259.5 psi	ISO 527-2/5
<b>Deformación a la tracción</b>	2.5 %	-	ISO 527-2/5
<b>Módulo de flexión</b>	15200 MPa	2204577.6 psi	ISO 178
<b>Esfuerzo a la flexión</b>	380 MPa	55114.44 psi	ISO 178
<b>Resistencia al impacto Charpy con entalla</b>	16 kJ/m <sup>2</sup> 19 kJ/m <sup>2</sup>	- 7.61 ft·lb/in <sup>2</sup> 9.04 ft·lb/in <sup>2</sup>	ISO 179/1eA - -
<b>Resistencia al impacto Charpy sin entalla</b>	110 kJ/m <sup>2</sup> 110 kJ/m <sup>2</sup>	- 52.34 ft·lb/in <sup>2</sup> 52.34 ft·lb/in <sup>2</sup>	ISO 179/1eU - -
<b>Térmico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Temperatura de deflexión térmica</b>	260 °C 260 °C 235 °C	- 500.0 °F 500.0 °F 455.0 °F	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A ISO 75-2/C
<b>Temperatura de fusión</b>	262 °C	503.6 °F	DIN EN 11357-1
<b>CLTE</b>	1.7E-5 cm/cm/ °C 8.8E-5 cm/cm/ °C	- - -	ISO 11359-2 - -

<b>Eléctrico e Inflamabilidad</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Resistividad superficial</b>	1.0E+12 ohms	-	IEC 60093
<b>Resistividad volumétrica</b>	1.0E+13 ohms·cm	-	IEC 60093
<b>Índice de seguimiento comparativo</b>	600 V	-	IEC 60112
<b>Velocidad de combustión</b>	mm/min	-	FMVSS 302
<b>Clasificación de inflamabilidad</b>	HB	-	UL 94
<b>Índice de inflamabilidad al alambre incandescente</b>	650 °C	1202.0 °F	IEC 60695-2-12

## **Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.