Zythane® 4065D

Fabricante	Alliance Polymers & Services	**Categoría**	TPU-Polyester
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Zythane 4065D es un TPU a base de poliéster específicamente formulado para aplicaciones de moldeo por inyección. Exhibe una excelente resistencia a la abrasión y tenacidad, y tiene buena estabilidad hidrolítica, resistencia al aceite, combustible y disolventes. Se suministra sin color en forma de pellets. Aplicación típica: Las aplicaciones de Zythane 4065D incluyen, entre otras, suelas de zapatos, carcasas de botas de esquí y patinaje, otros artículos deportivos, ruedas de carro, etiquetas para animales, buena adhesión sobre moldeada a ciertos EP (ej: PC, ABS, PMMA), acoplamientos, juntas y sellos, mangos de herramientas, piezas industriales, fundas para teléfonos móviles, reposabrazos, discos de golf, pantallas de minería.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	resistencia a solventes	-	-
	Buena Resistencia al	-	-
	Desgaste	-	-
	resistencia al combustible	-	-
	Resistencia al aceite	-	-
		-	

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Buena Tenacidad Estabilidad a la hidrólisis		
Usos	Ruedas Arandela Herramientas de Potencia/ Otras Aplicación industrial Sellos Partes interiores de automóvil Teléfono móvil Artículos deportivos Calzado	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - -
Apariencia	Incoloro	-	-
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.23 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	64	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la abrasión Taber	45.0 mg	-	ASTM D1044
Abrasión	50 mm³	-	DIN 53516

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	20.0 MPa 40.0 MPa	- 2900.76 psi 5801.52 psi	ASTM D412 ASTM D412 ASTM D412
Resistencia a la tracción	55.0 MPa	7977.09 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	340 %	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	137 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión	38 % 48 %	- - -	ASTM D395B ASTM D395B ASTM D395B

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-5.00 °C	23.0 °F	DSC
Temperatura de reblandecimiento Vicat	162 °C	323.6 °F	ASTM D1525

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Clasificación de inflamabilidad	HB HB HB	- - - -	UL 94 UL 94 UL 94 UL 94

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	90.0 °C	194.0 °F	-
Tiempo de secado	4.0 hr	-	-
Temperatura trasera	205 °C	401.0 °F	-
Temperatura media	215 °C	419.0 °F	-
Temperatura frontal	225 °C	437.0 °F	-
Temperatura de boquilla	°C	-	-
Temperatura de procesamiento (fusión)	°C	-	-
Temperatura del molde	°C	-	-
Contrapresión	MPa	-	-
Velocidad del tornillo	rpm	-	-
Tonelaje de cierre	kN/cm²	-	-
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.