Zythane® 6070D

Fabricante	Alliance Polymers & Services	**Categoría**	TPU-Polyester
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Zythane 6070D es un TPU a base de poliéter específicamente formulado para aplicaciones de moldeo por inyección. Exhibe una excelente resistencia a la abrasión y tenacidad, y tiene buena estabilidad hidrolítica, resistencia a aceites, combustibles y disolventes. Se suministra sin color en forma de gránulos. Aplicaciones típicas: Las aplicaciones de Zythane 6070D incluyen, entre otras, aplicaciones de la FDA, calzado deportivo, puntas de esquí, otros artículos deportivos, ruedas, mangos de herramientas eléctricas, buena adhesión sobremoldeada a ciertos EP (ej: PC, ABS, PMMA), fundas para teléfonos móviles, enchufes, terminaciones, carcasa de botas de esquí, etiquetas para animales, almohadillas de ferrocarril.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	resistencia a solventes	-	-
	Buena Resistencia al	-	-
	Desgaste	-	-
	resistencia al combustible	-	-
	Resistencia al aceite	-	-
		-	

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Buena Tenacidad Estabilidad a la hidrólisis		
Usos	Ruedas Herramientas de Potencia/ Otras Aplicación industrial Teléfono móvil Artículos deportivos Calzado	- - - - - - -	- - - - - -
Certificaciones de organismos	FDA no clasificado	-	-
Apariencia	Incoloro	-	-
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.18 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	70	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la abrasión Taber	52.0 mg	-	ASTM D1044
Abrasión	32 mm³	-	DIN 53516
Esfuerzo a la tracción			

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	40.0 MPa 44.0 MPa	- 5801.52 psi 6381.67 psi	ASTM D412 ASTM D412 ASTM D412
Resistencia a la tracción	49.0 MPa	7106.86 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	340 %	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	250 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión	39 % 54 %	- - -	ASTM D395B ASTM D395B ASTM D395B

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	1.11 °C	34.0 °F	DSC
Temperatura de reblandecimiento Vicat	150 °C	302.0 °F	ASTM D1525

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Clasificación de inflamabilidad	HB HB HB	- - - -	UL 94 UL 94 UL 94 UL 94

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	90.0 °C	194.0 °F	-
Tiempo de secado	4.0 hr	-	-
Temperatura trasera	208 °C	406.4 °F	-
Temperatura media	218 °C	424.4 °F	-
Temperatura frontal	228 °C	442.4 °F	-
Temperatura de boquilla	°C	-	-
Temperatura de procesamiento (fusión)	°C	-	-
Temperatura del molde	°C	-	-
Contrapresión	MPa	-	-
Velocidad del tornillo	rpm	-	-
Tonelaje de cierre	kN/cm²	-	-
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.