Zythane® 6080A

Fabricante	Alliance Polymers & Services	**Categoría**	TPU-Polyester
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Zythane 6080A es un TPU a base de poliéter específicamente formulado para aplicaciones de moldeo por inyección, especialmente para sobremoldeo sobre sustratos de PC, ABS y PC/ABS. Exhibe una excelente resistencia a la abrasión y tenacidad, y tiene buena estabilidad hidrolítica, resistencia a aceites, combustibles y disolventes. Se suministra sin color en forma de gránulos. Aplicaciones típicas: Las aplicaciones de Zythane 6080A incluyen, entre otras, aplicaciones de la FDA, calzado deportivo, puntas de esquí, otros artículos deportivos, ruedas, mangos de herramientas eléctricas, buena adhesión sobremoldeada a ciertos EP (ej: PC, ABS, PMMA), fundas para teléfonos móviles, enchufes, terminaciones, carcasa de botas de esquí, etiquetas para animales, almohadillas de ferrocarril.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	resistencia a solventes	-	-
	Buena Resistencia al	-	-
	Desgaste	-	-
	resistencia al combustible	-	-
	Resistencia al aceite		-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Buena Tenacidad Estabilidad a la hidrólisis	- -	
Usos	Ruedas Herramientas de Potencia/ Otras Aplicación industrial Teléfono móvil Artículos deportivos Calzado	- - - - - -	- - - - - -
Certificaciones de organismos	FDA no clasificado	-	-
Apariencia	Incoloro	-	-
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.11 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	80	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la abrasión Taber	23.0 mg	-	ASTM D1044
Abrasión	15 mm³	-	DIN 53516
Esfuerzo a la tracción			

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	4.00 MPa 7.00 MPa	- 580.15 psi 1015.27 psi	ASTM D412 ASTM D412 ASTM D412
Resistencia a la tracción	35.0 MPa	5076.33 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	610 %	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	98.1 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión	23 % 37 %	- - -	ASTM D395B ASTM D395B ASTM D395B

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-40.0 °C	-40.0 °F	DSC
Temperatura de reblandecimiento Vicat	90.0 °C	194.0 °F	ASTM D1525

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Clasificación de inflamabilidad	HB HB HB	- - - -	UL 94 UL 94 UL 94 UL 94

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	85.0 °C	185.0 °F	-
Tiempo de secado	4.0 hr	-	-
Temperatura trasera	175 °C	347.0 °F	-
Temperatura media	190 °C	374.0 °F	-
Temperatura frontal	205 °C	401.0 °F	-
Temperatura de boquilla	°C	-	-
Temperatura de procesamiento (fusión)	°C	-	-
Temperatura del molde	°C	-	-
Contrapresión	MPa	-	-
Velocidad del tornillo	rpm	-	-
Tonelaje de cierre	kN/cm²	-	-
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.