Zythane® 7085A

Fabricante	Alliance Polymers & Services	**Categoría**	TPU-Polyester
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Zythane 7085A es un TPU a base de poliéter específicamente formulado para aplicaciones de extrusión con facilidad de procesamiento. Exhibe una excelente resistencia a la abrasión y dureza, y tiene buena estabilidad hidrolítica, resistencia al aceite, combustible y solventes. Se suministra sin color en forma de pellet. Aplicaciones típicas: Las aplicaciones de Zythane 7085A incluyen, entre otras, aplicaciones de la FDA, revestimiento de cables, tuberías espirales y neumáticas, películas, mangueras de riego, mangueras de transporte, mangueras contra incendios, mangueras hidráulicas, revestimiento de cables, cables flexibles planos, cables de sensores automotrices.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	resistencia a solventes	-	-
	Buena Resistencia al Desgaste	-	-
	resistencia al combustible	-	-
	Resistencia al aceite	-	-
	Buena Tenacidad	-	-
	Estabilidad a la hidrólisis	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Vaina de cable Tubería Accesorios de Tubería Aplicación en el Campo Automotriz	- - - -	- - - -
Certificaciones de organismos	FDA no clasificado	-	-
Apariencia	Incoloro	-	-
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.12 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	85	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la abrasión Taber	28.0 mg	-	ASTM D1044
Abrasión	18 mm³	-	DIN 53516
Esfuerzo a la tracción	6.00 MPa 10.0 MPa	- 870.23 psi 1450.38 psi	ASTM D412 ASTM D412 ASTM D412
Resistencia a la tracción	37.0 MPa	5366.41 psi	ASTM D412

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Elongación a la tracción	550 %	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	108 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión	23 % 39 %	- - -	ASTM D395B ASTM D395B ASTM D395B

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-37.8 °C	-36.04 °F	DSC
Temperatura de reblandecimiento Vicat	105 °C	221.0 °F	ASTM D1525

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Clasificación de inflamabilidad	HB HB HB	- - - -	UL 94 UL 94 UL 94 UL 94

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	85.0 °C 85.0 °C	185.0 °F 185.0 °F	- -
Tiempo de secado			- -

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	4.0 hr 4.0 hr	- -	
Temperatura trasera	180 °C	356.0 °F	-
Temperatura media	195 °C	383.0 °F	-
Temperatura frontal	200 °C	392.0 °F	-
Temperatura de boquilla	°C	-	-
Temperatura de procesamiento (fusión)	°C	-	-
Temperatura del molde	°C	-	-
Contrapresión	MPa	-	-
Velocidad del tornillo	rpm	-	-
Tonelaje de cierre	kN/cm²	-	-
Desconocido		- -	- -
Temperatura Zona 1 del cilindro	180 °C	356.0 °F	-
Temperatura Zona 2 del cilindro	195 °C	383.0 °F	-
Temperatura Zona 3 del cilindro	200 °C	392.0 °F	-
Temperatura del dado	208 °C	406.4 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.