# Viprene™ P55A-22U-BLK

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Alliance Polymers & Services | **Categoría** | TPV |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Viprene™ P55A-22U-BLK es un TPV (elastómero vulcanizado termoplástico) estabilizado contra UV y calor. Este material se puede procesar fácilmente por extrusión o moldeo por inyección. Exhibe características de fácil flujo.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Aditivo** | estabilizador térmico<br>Estabilizador UV | -<br>- | -<br>- |
| **Características** | Buena fluidez<br>Buena Resistencia a UV<br>Estabilizado térmicamente | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Apariencia** | Negro | - | - |
| **Formas** | Pellets | - | - |

## Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Método de procesamiento** | Extrusión<br>Moldeo por inyección | -<br>- | -<br>- |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 0.970 g/cm³ | - | ISO 2781 |
| **Dureza Shore** | 55 | - | ISO 868 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Esfuerzo a la tracción** | 3.40 MPa<br>2.10 MPa<br>6.40 MPa | -<br>493.13 psi<br>304.58 psi<br>928.24 psi | ISO 37<br>-<br>-<br>ISO 37 |
| **Elongación a la tracción** | 550 % | - | ISO 37 |
| **Resistencia al desgarro** | 35 kN/m | - | ISO 34-1 |
| **Deformación permanente por compresión** | 18 % | - | ASTM D395B |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de fragilidad** | -60.0 °C | -76.0 °F | ASTM D746 |

## Eléctrico e Inflamabilidad

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Clasificación de inflamabilidad** | | - | UL 94 |
| | HB | - | - |
| | HB | - | - |
| | HB | - | - |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.