Garaflex™ E 4762-A1 NATURAL LCF

Fabricante	AlphaGary	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

UN COMPUESTO PARA CHAQUETA DE CABLE AUXILIAR SIN PLOMO, RATED A 105°C, DE BAJA TEMPERATURA Y FLEXIBLE.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena flexibilidad Bajo (casi sin) contenido de plomo	- -	- -
Usos	Recubrimiento Flexible	-	-
Cumplimiento RoHS	Fabricante de contacto	-	-
Apariencia	Color natural	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.19 to 1.23 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	 69 to 75 60 to 66	- - -	ASTM D2240 - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	 13.8 MPa 11.7 MPa	- 2001.52 psi 1696.94 psi	ASTM D412 - -
Elongación a la tracción	 360 % 340 %	- - -	ASTM D412 - -

Envejecimiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Cambio en la resistencia a la tracción en aire	10 %	-	UL Unspecified
Cambio en la elongación última en aire	-20 %	-	UL Unspecified

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-51.0 °C	-59.8 °F	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.