

Andur 8-APF-LM/Curene® 3005

Fabricante	Anderson Development Company	Categoría	PUR, Unspecified
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Todas las propiedades se basan en Andur® 8-APF-LM curado con Curene® 3005.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Líquido	-	-
Método de procesamiento	Fundición	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Durometro	72	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	31.8 MPa	4612.21 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	760 %	-	ASTM D638
Esfuerzo a la tracción	2.86 MPa 4.00 MPa	- 414.81 psi 580.15 psi	ASTM D412 ASTM D412 ASTM D412
Resistencia al desgarro	43.8 kN/m 25 kN/m	- - -	- ASTM D624 ASTM D470
Deformación permanente por compresión	42 %	-	ASTM D395
Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Vida útil en pote	min	-	-
Tiempo de desmoldeo	60 min	-	-
Tiempo de postcurado	72 hr	-	-
Desconocido		-	-
Información de Procesamiento			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura del molde	107 °C	224.6 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.