

# Andur 9-APF-LM/Curene3005/St95

<b>Fabricante</b>	Anderson Development Company	<b>Categoría</b>	PUR, Unspecified
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

Todas las propiedades se basan en Andur® 9-APF-LM curado con Curene® 3005.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Formas</b>	Líquido	-	-
<b>Método de procesamiento</b>	Fundición	-	-

### Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Dureza Durometro</b>	82	-	ASTM D2240

<b>Propiedades mecánicas</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Resistencia a la tracción</b>	36.5 MPa	5293.89 psi	ASTM D638
<b>Elongación a la tracción</b>	700 %	-	ASTM D638
<b>Esfuerzo a la tracción</b>	4.17 MPa 6.03 MPa	- 604.81 psi 874.58 psi	ASTM D412 ASTM D412 ASTM D412
<b>Resistencia al desgarro</b>	61.3 kN/m 39 kN/m	- - -	- ASTM D624 ASTM D470
<b>Deformación permanente por compresión</b>	28 %	-	ASTM D395
<b>Otros</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Vida útil en pote</b>	15 min	-	-
<b>Tiempo de desmoldeo</b>	60 min	-	-
<b>Tiempo de postcurado</b>	72 hr	-	-
<b>Desconocido</b>		-	-
<b>Información de Procesamiento</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Temperatura del molde</b>	107 °C	224.6 °F	-

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

---

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,  
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.