

# Andur 9500 AP/Curene® 442

<b>Fabricante</b>	Anderson Development Company	<b>Categoría</b>	PUR, Unspecified
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

Andur 9500 AP/Curene®442 es un producto de poliuretano (poliéter, TDI)(PUR-alifático/TDI). Está disponible en América del Norte.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Formas</b>	Líquido	-	-

### Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Densidad</b>	1.14 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D1505
<b>Contracción de moldeo</b>	1.3 %	-	ASTM D955
<b>Dureza Durometro</b>	95	-	ASTM D2240

<b>Propiedades mecánicas</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Resistencia a la compresión</b>		-	ASTM D695
	0.945 MPa	137.06 psi	ASTM D695
	3.61 MPa	523.59 psi	ASTM D695
	5.95 MPa	862.98 psi	ASTM D695
	9.12 MPa	1322.75 psi	ASTM D695
<b>Esfuerzo a la tracción</b>		-	ASTM D412
	11.8 MPa	1711.45 psi	ASTM D412
	24.5 MPa	3553.43 psi	ASTM D412
<b>Resistencia a la tracción</b>	31.1 MPa	4510.68 psi	ASTM D412
<b>Elongación a la tracción</b>	340 %	-	ASTM D412
<b>Deformación permanente por compresión</b>	29 %	-	ASTM D395B
<b>Resiliencia Bayshore</b>	37 %	-	ASTM D2632

<b>Otros</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Vida útil en pote</b>	min	-	-
<b>Tiempo de desmoldeo</b>	min	-	-
<b>Tiempo de postcurado</b>	16 hr	-	-
<b>Desconocido</b>		-	-

<b>Información de Procesamiento</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Temperatura del molde</b>	°C	-	-

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

---

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,  
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.