

Andur M-11 (94% 1,4BD, 6% TMP)

Fabricante	Anderson Development Company	Categoría	PUR, Unspecified
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Andur M-11 es un prepolímero MDI-éster que, cuando se procesa prestando especial atención a los procedimientos de manipulación y a la formulación, produce elastómeros de alta calidad. Estos elastómeros presentan un desempeño muy bueno en aplicaciones dinámicas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Líquido	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Durometro		-	ASTM D2240
	92	-	ASTM D2240
	42	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la compresión		-	ASTM D695
	0.689 MPa	99.93 psi	ASTM D695
	1.72 MPa	249.47 psi	ASTM D695
	3.45 MPa	500.38 psi	ASTM D695
	4.83 MPa	700.53 psi	ASTM D695
	6.21 MPa	900.69 psi	ASTM D695
	7.93 MPa	1150.15 psi	ASTM D695
	29.0 MPa	4206.1 psi	
Resistencia a la abrasión Taber	50.3 mg	-	ASTM D1044
Esfuerzo a la tracción		-	ASTM D412
	7.93 MPa	1150.15 psi	ASTM D412
	17.2 MPa	2494.65 psi	ASTM D412
	27.6 MPa	4003.05 psi	ASTM D412
Resistencia a la tracción	42.1 MPa	6106.1 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	410 %	-	ASTM D412
Deformación permanente por compresión	30 %	-	ASTM D395
Resiliencia Bayshore	28 %	-	ASTM D2632
Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Vida útil en pote	min	-	-
Tiempo de desmoldeo	35 min	-	-
Desconocido		-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura del molde	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.