Vipel® F701-ABK-15

Fabricante	AOC, L.L.C.	**Categoría**	Polyester Alloy
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Vipel Resina de Poliéster Isoftálico Resistente a la Corrosión Las resinas de la serie Vipel F701 de AOC son resinas de poliéster insaturado isoftálico de alto peso molecular, de dos etapas, con las características de humectación, curado y manejo de resinas de propósito general. Tienen una excelente vida útil y son ideales para el enrollado de filamentos y la aplicación por pulverización. A continuación se enumeran algunas resinas seleccionadas, incluida la resina base de alta viscosidad, Vipel F701-FHG-00. Resistencia a la corrosión Las resinas de la serie Vipel F701 de AOC proporcionan una excelente resistencia a la corrosión cuando se utilizan en contacto con ácidos inorgánicos y orgánicos. La resistencia a disolventes ha sido probada en el campo para muchos productos petroleros como queroseno, aceite de calefacción y crudos. Consulte la "Guía de Resinas Resistentes a la Corrosión" de AOC para obtener información sobre la resistencia a la corrosión o para preguntas sobre la idoneidad de una resina para un entorno químico particular, comuníquese con AOC. Versátil Adecuada para varios métodos de fabricación como la colocación manual, la aplicación por pulverización, el enrollado de filamentos, etc. Alimentos y Medicamentos Todas las resinas en esta hoja de datos están fabricadas a partir de materias primas que están listadas en la regulación de la FDA Título 21 CFR 177.2420. Es responsabilidad del fabricante asegurarse también de que el compuesto final esté bien curado. Todos los compuestos utilizados para aplicaciones de la FDA deben ser post-curados a 180°F/82°C durante al menos 4 horas. Después del post-curado, debe lavarse con agua y jabón y enjuagarse.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resistente a ácidos Contacto Alimentario Aceptable Buena resistencia a la corrosión Alto peso molecular Isoftálico Resistente a solventes	- - - - - -	- - - - - -
Usos	Aplicaciones de recubrimiento Filamentos	- -	- -
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.2420	-	-
Formas	Líquido	-	-
Método de procesamiento	Bobinado de filamento Colocación manual Pulverización	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.08 g/cm³	-	-
Contenido de estireno	44 %	-	-
Dureza Barcol	43	-	ASTM D2583

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Exotérmico	17.0 min 188 °C	- - 370.4 °F	- - -
Tiempo de gelificación (25°C)	15.0 min	-	-
Índice tixotrópico	2.50	-	-
Viscosidad de mezcla termoendurecible	600 cP	-	-
Tiempo de postcurado	4.0 hr	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	3790 MPa	549694.02 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	83.4 MPa	12096.17 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	2.8 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	4210 MPa	610609.98 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	127 MPa	18419.83 psi	ASTM D790

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	107 °C	224.6 °F	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.